





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC221

INDIFIC

样品名称:	无砂界面剂			
Sample Name				
受检单位: Client	北京东元中泰工贸有限公司			
检验类别:	抽样检验			
Test Type				

国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Materia (biddistry) Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC221

第1页共2页

1.0 NW 2 (1	NO.): 201202AC221	TALL TALL S	引			
产品名称	无砂界面剂	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京东元中泰工贸有限公司	产品批号				
生产单位	北京东元中泰工贸有限公司	生产日期	2012年01月			
抽样地点	企业成品库房	商标	745 FE			
抽样人	陈嘉宇一苏充	规格型号	干粉型			
抽样日期	2012年02月16日	抽样数量	20kg			
样品状态	粉状。1860年1860年	抽样基数	5t			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》					
检验项目	1. 剪切粘结强度 2. 拉伸粘结强度					
	総检验,抽检样品的剪切粘结强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型技术指标要求。					
检验结论	签发日期: 2012年 05月 09日					
3776		(检验测	试章)			

备注: (此处空白)

批准: 外型是 审核: 工些机 编制: 精

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): <u>201202AC221</u>

第2页 共2页

711 314		第4页 共4页				
序号	检验项目			标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
	剪切粘结强度/	7d		≥1.0	1.1	合格
Sold Bow	MPa	I4d		>1.5	1.6	合格
2	拉伸粘结强度/ MPa	未处理	7d	→0.4	0.5	合格
			14d	≥ 0.6	0.7	合格
		浸水处理		≥ 0.5	0.5	合格
		热处理		>0.5	0.6	合格
		冻融循环处理		≥0.5	0.5	合格
		碳处理		≥ 0.5	0.6	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1.



说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和肾缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 木报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、木报告徐改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出, 逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated, Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China,

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 - 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

图址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (B-mail): sj13146197542@126.com