



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW137



样品名称:	BM轻集料混凝土连锁砌块	
Sample Name		I S

委托单位: 北京金海生新型墙体材料有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW137

第1页 共2页

The state of the s							
样品名称	BM 轻集料混凝土连锁砌块	检验类别	<b>委托检验</b>				
委托单位	北京金海生新型墙体材料有限公司	商标					
生产单位	北京金海生新型墙体材料有限公司	等级	MU5.0				
生产日期	是超過超過	样品编号					
来样日期	2015年09月11日	规格型号	395mm×195mm×190mm				
样品数量		样品状态	块状,外观完好				
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小	型空心砌块》					
检验项目	1. 密度等级 5-22. 抗压强度 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-						
	*经检验, 送检样品的密度等级中密度等级 900 级的技术指标要GB/T 15229-2011 中强度等级 MU5.	求; 抗压强	度的检验结果符合标准				
检验结论							
魏	签发日期: 2015 年 09 月 17 日 (检验测试章)						
备注:(此	# 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SPER ST	一位という。				

TOTAL

批准:

文、审核: 3%加

编制:公文艺

0

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW137

第2页 共2页

序号	检验项目。标准要求		检验结果		单项结论	Property of the second	
額	密度等级/(kg/m³) (密度等级 900 级)	≥810, ≤900 860		50.55	合格		
	抗压强度/MPa (强度等级 MU5.0)	手为值	最小值	平均值	最小值		
		≥5.0	≥4.0	2512	4.8		7

备注: (此处空台)