



验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW125

样品名称:

粉刷石膏 (底层)

Sample Name

委托单位: 高碑店寅伟建筑材料有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201511AW125

第1页共2页

粉刷石膏 (底层)	检验类别	委托检验			
高碑店寅伟建筑材料有限公司	商标	認認			
高碑店寅伟建筑材料有限公司	等级	認疑			
2015年11月03日	样品编号				
2015年11月06日	规格型号	年級型 50			
20kg	样品状态	粉状,无结块			
GB/T 28627-2012《抹灰石膏》					
1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度 4. 凝结时间 5. 保水率					
	The Control of the Co				
第3年2月2日 ※※ 日本2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2	上 1 大 1 3 MM 正子供	是用此人			
	高碑店寅伟建筑材料有限公司 高碑店寅伟建筑材料有限公司 2015年11月03日 2015年11月06日 20kg GB/T 28627-2012《抹灰石膏》 1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 封5. 保水率 *经检验,送检样品的抗折强度间、保水率的检验结果符合标准GB/指标要求。*	高碑店寅伟建筑材料有限公司 商 标 级 2015年11月03日 样品编号 2015年11月06日 规格型号 20kg 样品状态 GB/T 28627-2012《抹灰石膏》 1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度 4. 5. 保水率 *经检验,送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸利间、保水率的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底/			

备注: (此处空白)

批准: 4

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW125

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa		≥2.0	2.72	
22	抗压强度/MPa		\$4.0	6.80	合格。
	拉伸粘结强度/MPa		≥0.4	0.42	合格。
	凝结时间/h	初凝时间		3.5	合格。
		终凝时间	\$ 8 S F F F F F F F F F F F F F F F F F F	7.0	合格
150	保水率/%		≥75	82	
HAI	THUR	ADVIDA	(いままれ)		TATION

备注: 配比: 粉;水=1.0:0.40。