





检 验 技

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201208AC097

样品名称: 抹灰砂浆

Sample Name

受检单位: 北京华庄建材有限责任公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业平混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(2009)建材质监认字(24)号

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201208AC097

第1页共2页

1) C. MIS. (1)	vo.j: 201200710071		12 - 24 - 24 - 24		
产品名称	抹灰砂浆	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京华庄建材有限责任公司	产品批号			
生产单位	北京华庄建材有限责任公司	生产日期	2012 年 07 月		
抽样地点	企业成品库房	商标	青云达		
抽样人	除嘉宇 苏亮	规格型号	千粉型		
抽样日期	2012年08月31日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状 - コーコー	抽样基数	5t 5t		
抽样单位	建筑材料工业干泥砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG/T 230-2007《预拌砂浆》				
检验项目	1. 强度等級 2. 凝结时间 3. 保水性 4. 14d 拉伸粘结强度				
检验结论	* 经检验,抽检样品的强度 结强度的检验结果符合标准 JG; 的技术指标要求、*	T 230-2007 中 M5 签发日期: 2012	干混抹灰砂浆(DP		

备注: (此处空台)

批准: 4

单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北核

电话: 010-51164723

#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201208AC097

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
ì	强度等级	M5	5.8MPa	合格
2	凝结时间/h	3 - 8	To Tu	合格
3	保水性/%	>88	88	合格
4	14d 拉仲粘结强度 / MPa	≥ 0.15	0.56	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水-1: 0.18.

电话: 010-51164723 邮编: 100024

### 说 Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和特缝章无效 -This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。

  This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 木报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if crased, altered or copied partially.
- 4、对未报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出。逾期怨不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结 果仅对来样负责。
  - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6. 木报告采用防伪纸张、复印后应带有网络底纹。
  This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China,

邮编 (Post Code): 100024

电话(Tel)。(010) 51164723 -51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网圳(Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com

