



# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201708BC002

 样品名称:
 建筑外墙用底漆

 Sample Name
 北京迪百斯特科技发展有限公司

 Client
 抽样检验

 Test Type
 1

(国家),建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干湿砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Hidustry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201708BC002

第1页共2页

检验类别生产日期规格型号商标等级	抽样检验 2017年06月08日 外培川型 博美尔			
规格型号 商 标	外墙川型			
商 标				
	博美尔			
等 级				
抽样数量	12kg			
抽样基数	5t			
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
JG/T 210-2007《建筑内外墙用底漆》				
1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 涂膜外观 5. 干燥时间 6. 耐水性 7. 耐碱性 8. 附着力 9. 透水性 10. 抗泛碱性 11. 抗盐析性				
水性、抗泛型的技术指标 日期: 20日	程稳定性、涂膜外观、磁性、抗盐析性的检查。			
	定性 4. 涂 8. 附着力 施工性、低温 E水性、抗泛型的技术指标 日期: 2015			

备注: (此处空白)

批准:一个人工事核:14年 编制:黄素点

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201708BC002

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (外場II型)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块,搅拌后呈 均匀状态	无硬块,搅拌后呈 均匀状态	符合
2	施工性	刷涂无障碍	刷涂无障碍	符合
3	低温稳定性	不变质	不变质	符合
4	涂膜外观	正常	正常	符合
5	干燥时间(表干)/h	€2	0.8	合格
6	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
7	祈碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
8	附着力/级	€2	2	合格
9	透水性/mL	≤0.5	0.4	合格
10	抗泛碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
11	抗盐析性	72h 无异常	72h 无异常	符合

备注:(此处空白)





## 说 明

#### **Notice**

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
  - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
  - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
  The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
   This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



