





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW281

 样品名称:
 耐水腻子

 Sample Name
 北京康瑞特建材加工厂

 Client
 本托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW281

第1页共2页

1 0 >10 -3 (1	No.): 201303AW281	第一	1页共2页			
样品名称	耐水腻子	检验类别	委托检验			
委托单位	北京康瑞特建材加工厂	商标	京砼达			
生产单位	北京康瑞特建材加工厂	等级	600			
生产日期	中国的政治	样品编号				
来样日期	2013年03月28日	规格型号	于粉型			
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》					
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度					
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥抗裂性(3h)、粘结强度的检验结符合标准JG/T 298-2010 中耐水型(N)的技术指标要求。* 签发日期: 2013 年 05 月 16 日					

备注: (此处空白)

批 准: (

审核: 子这如

编制:

黄

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW281

TAC	CARTA PARAMETA NICOLA			第 2 贝 共 2 贝	
序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
	初期干燥抗裂性 (3h)		无裂纹	无裂纹	合格
2	粘结强度, MPa	标准状态	> 0.50	0.77	合格
		浸水后	> 0.30	0.60	合格

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。