



150002283084

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201701AW027

DMTC

样品名称: 聚苯板

Sample Name

委托单位: 北京德润佳业新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201701AW027

第 1 页 共 3 页

样品名称	聚苯板	检验类别	委托检验
委托单位	北京德润佳业新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京德润佳业新型建材有限公司	等 级	20kg/m <sup>3</sup> B <sub>1</sub> 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2017 年 01 月 17 日	规格型号	1200mm×600mm×80mm
样品数量	20 块	样品状态	板状
检验依据	GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 表观密度    2. 压缩强度    3. 导热系数    4. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的表观密度、压缩强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 II 类的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B<sub>1</sub> (C) 级难燃材料 (制品) 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2017 年 02 月 17 日 (检验测试章)</p>		
备注: (以下空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

朱亮

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201701AW027

第 2 页 共 3 页

第2页 共3页

序号	检验项目			标准要求		检验结果	单项结论
1	表观密度, $\text{kg/m}^3$			II类	$\geq 20.0$	20.2	合格
2	压缩强度, $\text{kPa}$				$\geq 100$	138	合格
3	导热系数, $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$				$\leq 0.041$	0.039(平均温度: $25.00^\circ\text{C}$ )	合格
4	燃烧性能等级 ( $\text{B}_1$ 级)	C级	燃烧增长速率指数, ( $\text{W/s}$ )	$\leq 250$	196	合格	
			火焰横向蔓延未到达 试样长翼边缘, $\text{m}$	$<$ 试样边缘	$<$ 试样边缘	符合	
			600s 的总放热量, $\text{MJ}$	$\leq 15$	10.3	合格	
			60s 内焰尖高度, $\text{mm}$	$\leq 150$	115	合格	
			60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合	
			氧指数值, %	$\geq 30$	31.1	合格	
(以下空白)							
备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。							

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心


建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心  
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201701AW027

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称	聚苯板
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



## 说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。  
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。  
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。  
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出，逾期恕不受理。  
Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。  
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律責任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。  
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。  
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): <http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail): [dmtc2007@163.com](mailto:dmtc2007@163.com)

