



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW235



科品名称:	77.00个内墙耐水腻子粉。1.00个个	-
Sample Name		1
委托单位:	三河市福山绿洲新型建材有限公司	-
Client	224542452454545454545245	

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家工建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Conternor Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW235

第1页共2页

委托单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	商标	THE STATES		
生产单位	三河市福山绿洲新型建材有限公司	等级	學認想		
生产日期	是超超超过	样品编号	認能		
来样日期	2017年03月08日	规格型号	子粉型 3000		
样品数量	20kg	样品状态	粉料		
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》				
10114	1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度				
检验项目	479477477777777	CADY TAP	エナウイエナウイ		

批准:

制: 状色

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 建筑材料工业

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW235

第2页 共2页

序号	检验项目 初期于燥抗裂性 (3h)		标准 <mark>要求</mark> [耐水型 (N)]	检验结果	单项结论
			无裂纹	无裂纹	
	粘结强度, MPa	标准状态	>0.50	0.75	合格
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		浸水后	>0.30	0.58	27 646
TAIT	thought	THOME	(以下空白)	PARPEAG	PYAOPIA

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.40;

(2) pH 值=10.0。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

说。明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com