



报

REPORT TEST

中心编号(No.): 201511AW120

样品名称:

砌筑砂浆

Sample Name

委托单位: 高碑店寅伟建筑材料有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW120

110 m 5 (110.): 2013 11AW 120		五人工人 第二次 共产人			
样品名称	砌筑政策 了一个	检验类别	姜耗检验		
委托单位	高碑店寅伟建筑材料有限公司	商标			
生产单位	高碑店寅伟建筑材料有限公司	等级	33,832		
生产日期	2015年10月14日	样品编号			
来样日期	2015年11月06日	规格型号	干粉型 DM M5		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3.28d 抗压强度 4. 拌合物的表观密度				
	经检验,送检样品的保水率、凝结时间、28d 抗压强度、拌合物的表观密度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通的筑砂浆 M5 的技术指标要求。				
检验结论		经验			
	签发日期: 2015 年 12 月 18 日 (检验测试章)				

备汪:(此处空白)

批准: 9

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW120

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆- 普通砌筑砂浆 M5)	检验结果	单项结论
	保水率%	≥88	88.6	
2	凝结时间/h	329	5.0	
	28d 抗压强度/MPa	≥5:0	25.255	
認	拌合物的表观密度/ (kg/m³)	≥1800	2160	合格

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1.0:0.18。