



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW004

样品名称:	中国中国中国内墙腻子中国中国中国			
Sample Name	证的结婚的结婚的			
委托单位: Client	信阳升华化工科技有限公司			
检验类别:	文字。 委托检验(中国)			
Test Type				

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW004

第1页共2页

10.). 20140/AW004	第1贝共2贝		
内墙腻子,是是是	检验类别	委托检验	
信阳升华化工科技有限公司	商。标	日日新	
信阳升华化工科技有限公司	等级	見物語	
指認認認為	样品编号	经验	
2014年07月03日	规格型号	于粉型	
20kg	样品状态	粉状,无结块	
JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》		200	
1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度			
*经检验,送检样品的初期干燥符合标准JG/T298-2010中耐水型(N)的技术指标要求		
	日期: 2014年08	月 30 日	
注:(此处空白)。			
	信阳升华化工科技有限公司 信阳升华化工科技有限公司 2014年07月03日 20kg JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》 1. 初期干燥抗裂性(3h) 2. 粘: *经检验,送检样品的初期干燥符合标准JG/T 298-2010 中耐水型(签发	内墙腻子 检验类别 商 标 信阳升华化工科技有限公司 第 级 样品编号 2014年07月03日 规格型号 20kg 样品状态 JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》 1. 初期干燥抗裂性(3h) 2. 粘结强度 *经检验, 送检样品的初期干燥抗裂性(3h)、粘结符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型(N)的技术指标要求 签发日期: 2014年0x (本验测)	

批准:

审核: 3公司

编制:

事

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW004

序号	检验项目 初期干燥抗裂性(3h)		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
			无梨纹	无裂纹	符合
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	粘结强度, MPa	标准状态	>0.50	0.74	合格
		浸水后	> 0.30	0.59	令格 合

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心