

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606AW234

可分類電

样品名称:	玻璃棉卷毡
Sample Name	
委托单位: Client	大城县顺发保温建材有限公司
检验类别:	委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Contentor Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



150002283084 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar


检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606AW234

10.). 201000AW234	TACT TO	弗」贝 共 2 页			
玻璃棉卷毡	检验类别	委托检验			
大城县顺发保温建材有限公司	商标				
大城县顺发保温建材有限公司	等 级	一级分子			
	样品编号	159-35-35			
2016年06月29日	规格型号	10000mm×1200mm×70mm			
5m ² 5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	样品状态	块状			
GB/T 13350-2008《绝热用玻璃棉及其制品》					
1. 密度 2. 导热系数 3. 燃烧性能					
经检验,送检样品的密度、导热系数、燃烧性能的检验结果符合准 GB/T 13350-2008 中毡的密度 10kg/m³ 的技术指标要求。					
到我们的想象		河干混砂浆。			
To the total of the	发日期: 20	16年07月05日			
	玻璃棉卷毡 大城县顺发保温建材有限公司 大城县顺发保温建材有限公司 2016年06月29日 5m ² GB/T 13350-2008《绝热用玻璃料 1. 密度 2. 导热系数 3. 燃烧 *经检验,送检样品的密度、 准 GB/T 13350-2008 中毡的密度	玻璃棉卷毡 检验类别 大城县顺发保温建材有限公司 商 标 大城县顺发保温建材有限公司 等 级 样品编号 2016年06月29日 规格型号 5m² 样品状态 GB/T 13350-2008《绝热用玻璃棉及其制品》 1. 密度 2. 导热系数 3. 燃烧性能 *经检验,送检样品的密度、导热系数、发准 GB/T 13350-2008 中毡的密度 10kg/m³的技			

备汪:(此处空白)



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606AW234

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (毡的密度 10kg/m³)	检验结果	单项结论
	密度,kg/m³	10 +20%	9	合格
2	导热系数(平均温度 70.2°C) /[W/ (m·K)]	≤0.062	0.060(平均温 度 70.00℃)	合格
3	燃烧性能	1 未燃	不燃 (A1 级)	合格

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真(Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com