



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC115

样品名称:	嵌缝填缝石膏
Sample Name	品品的特殊的
受检单位:Client	吉林卓居装饰材料有限公司
检验类别:	型式检验 1000年
Test Type	1542-643-643-643-643-64

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



150002283084 (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC115

	TOTAL TOTAL	五十十二末 I	贝 共 2 贞	
产品名称	磁缝填缝石膏 100 1700 170	检验类别	型式检验	
受检单位	吉林卓居装饰材料有限公司	生产日期	短視型	
生产单位	吉林卓居装饰材料有限公司	规格型号	干粉型	
抽样地点	企业成品库房	商品标		
抽样人	孙士杰 陈嘉宇	等级	がはいる。	
抽样日期	2016年01月06日	抽样数量	20kg	
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	St 1	
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心			
检验依据	JC/T 2075-2011《嵌缝石膏》		認認	
检验项目	1. 细度 2. 凝结时间 3. 施工 6. 打磨性 7. 抗裂性 8. 抗原		5. 抗拉强度	
	经检验, 抽检样品所检项目的 技术指标要求。	检验结果符合标准	JC/T 2075-2011	
检验结论		THE SEASON	战略战	
群路				
超過	一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2月21日		
	10171017101710171011は検验测试章)。			

备注: (此处空白)

批准: 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 1/00024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC115

第2页共2页

检验项目	标准要求	とはなる。	HILAOY,
		检验结果	单项结论
细度/%	€1.0	0.4	合格の
初凝	≥40	60	合格
终凝	€120	110	10000000000000000000000000000000000000
是養工性	刮抹无障碍、 不打卷	刮抹无障碍。 不打卷	4000
保水率/%	≥85	88	合格
抗拉强度/MPa	≥0.60	0.72	合格
打磨性/g	0.2~1.0	0.9	合格
抗裂性	元製鐘	无裂缝	符合
抗腐化性	无变色、无霉变、 无异味	无变色、无霉 变、无异味	符合
	凝结时间/min 终凝 施工性 保水率/% 抗拉强度/MPa 打磨性/g	 凝结时间/min 終凝 粒工性 局抹无障碍、不打卷 保水率/% 参85 抗拉强度/MPa 力磨性/g 九之~1.0 抗裂性 无裂缝 无效色、无霉变、 	 凝结时间/min 终凝 着工性 制抹无障碍、不打卷 保水率/% 参85 488 抗拉强度/MPa 100 110 110

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.6。

电话: 010-51164723