



验

报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706DW001

样品名称:

石膏砌块

Sample Name

委托单位: 丰镇市绿川石膏环保建材有限责任公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干温砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

TUME	No.J: 201706DW001	第67965	1页共2页		
样品名称		检验类别	委托检验		
委托单位	丰镇市绿川石膏环保建材有限责任公司	商。标			
生产单位	丰镇市绿川石膏环保建材有限责任公司	等级	望望		
生产日期	2017年05月28日	样品编号			
来样日期	2017年06月06日	规格型号	333mm×500mm ×200mm		
样品数量		样品状态	2		
检验依据	JC/T 698-2010《石膏砌块》 GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》				
检验项目	1. 外观质量 2. 表观密度 3 5. 导热系数	断裂荷载	4. 放射性		
检验结论	*经检验,送检样品的外观质量、表标准 JC/T 698-2010 中空心石膏砌块的698-2010、GB/T 10294-2008 规定的试验系数的检验结果见第 2 页。*	技术指标要求方法进行检验,	依据标准 JC/T 断裂荷载、导热		
路路	签发日期:2017年76月30日				
备注: (此处	Soft of the state	10%			

批

制:

检验单位地址、北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: /100024

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201706DW001

第2页共2页

秀	語	检验项目	标准要求 (空心石膏砌块)	检验结果	单项结论
		を を を を を を を を を を を を を を	同一砌块不应多于1 处,缺角尺寸应小于 30mm×30mm	无缺角	17.67 17.69
	外观质	板面裂缝、裂纹	不应有贯穿裂缝; 长度小于30mm, 宽度 以于Jmm的非贯穿 裂纹不应多于1条	无裂缝、无裂纹	
			直径 5mm~10mm 不 应多于 2 处: 大于 10mm 不应有	表表现	
	認			元	246
語	表观密度/(kg/m³)		\$800	593	合格力
語	断裂荷载的			19500	
	放射性 比活度)		内照射指数 (I _{Ra}) ≤1.0	0.0	
認			外照射指数 (1√) ≤1.0		1000000000000000000000000000000000000
557	THE PARTY OF THE P	系数/[W/(m·K)]		0:184 (升均温度: 25.00°C)	

备注:(1) 导热系数依据标准 GB/T 10294-2008 规定的试验方法进行检验, 样品密度 为 848kg/m³;

(2)断裂荷载依据标准 JC/T 698-2010 规定的试验方法进行检验, 支距为 450mm。

说 明

Notice

- 八、本报告无中心"检验测试章"和骑锋章无效。 This test report is invalid without the seal,
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起中五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结 果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address):北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaeyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编(Post Code):100024

电话(Tel):(010)51164723 51164718

传真(Fax):(010)51164724

报告真伪查询(Tel):(010)51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



