



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW011

201506AW011

样品名称: 砌筑粘结剂

Sample Name

委托单位: 北京团河同心装饰材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW011

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|------------|--|---|------------|
| 样品名称 | 砌筑粘结剂 | 检验类别 | 委托检验 |
| 委托单位 | 北京团河同心装饰材料厂 | 商 标 | — |
| 生产单位 | 北京团河同心装饰材料厂 | 等 级 | DM-HR-M7.5 |
| 生产日期 | — | 样品编号 | — |
| 来样日期 | 2015 年 06 月 15 日 | 规格型号 | 干粉型 |
| 样品数量 | 20kg | 样品状态 | 粉状, 无结块 |
| 检验依据 | DB11/T 696-2009 《干混砂浆应用技术规程》 | | |
| 检验项目 | 1. 保水率 2. 强度 | | |
| 检验结论 | <p>*经检验, 送检样品的强度的检验结果符合标准 DB11/T 696-2009 中 M7.5 普通砌筑砂浆的技术指标要求; 保水率的检验结果符合标准 DB11/T 696-2009 中 M7.5 普通砌筑砂浆 (高保水) 的技术指标要求。*</p> | | |
| 备注: (此处空白) | | <p>签发日期: 2015 年 07 月 30 日 (检验测试章)</p> | |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW011

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | | 标准要求 (M7.5 普通 砌筑砂浆) | 检验结果 | 单项结论 |
|-------------------------|-----------------|--------|---------------------------|------|------|
| 1 | 保水率, % (高保水) | | ≥88 | 90 | 合格 |
| 2 | 强度, MPa | 抗压强度 | ≥7.5 | 8.0 | 合格 |
| | | 拉伸粘结强度 | ≥0.20 | 0.25 | 合格 |
| (以下空白) | | | | | |
| 备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.16。 | | | | | |

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry