



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC178

201507AC178

样品名称: 改性聚氨酯复合保温板

Sample Name

受检单位: 北京隆旺达新型保温建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



2012003684M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC178

第 1 页 共 3 页

产品名称	改性聚氨酯复合保温板	检验类别	抽样检验
受检单位	北京隆旺达新型保温建材有限公司	生产日期	2015 年 05 月
生产单位	北京隆旺达新型保温建材有限公司	规格型号	芯材 1200 mm×600 mm×40 mm
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 张攀	等 级	A 级
抽样日期	2015 年 07 月 21 日	抽样数量	20 块
样品状态	复合夹芯材料	抽样基数	20m ³
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	Q/FSLWD 0001-2013《聚氨酯复合板》 GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》 GB 50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》		
检验项目	1. 燃烧性能 2. 垂直于板面方向的抗拉强度		
检验结论	<p>*经检验，抽检样品的燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-1997 中 A 级复合（夹芯）材料的技术指标要求；依据标准 GB 50404-2007 规定的试验方法进行检验，垂直于板面方向的抗拉强度的检验结果符合标准 Q/FSLWD 0001-2013 中复合板的技术指标要求。*</p> <p>签发日期：2015 年 10 月 08 日 (检验测试章)</p>		
备注：委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验。			

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
 (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
 Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC178

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	燃烧性能 [A 级 复合 (夹 芯)材 料]	燃烧剩余长度最小值/mm	>200	432	合格
		燃烧剩余长度平均值/mm	≥350	516	合格
		平均烟气温度/℃	≤125	85	合格
		烟密度等级	≤15	9	合格
		热值/(MJ/kg)	≤4.2	3.5	合格
		热释放量/(MJ/m ²)	≤16.8	13.4	合格
		烟气毒性浓度/(mg/L)	≥25	28	合格
2	垂直于板面方向的 抗拉强度/MPa (复合板)		≥0.10	0.11, 保温层破坏	合格
(以下空白)					
备注：(此处空白)					



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心


China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC178

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称	改性聚氨酯复合保温板
试件说明	试样为复合改性保温板, 上下复合层为 10mm 厚水泥砂浆, 芯材是 40mm 厚改性保温板; 整体制品的面密度是 42.4kg/m^2 。
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024