



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW292



样品名称: 复合酚醛防火保温板

Sample Name

委托单位: 北京市京丰顺捷建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW292

第 1 页 共 3 页

样品名称	复合酚醛防火保温板	检验类别	委托检验
委托单位	北京市京丰顺捷建材有限公司	商 标	——
生产单位	北京市京丰顺捷建材有限公司	等 级	A 级
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2014 年 04 月 30 日	规格型号	900 mm×600 mm×50 mm
样品数量	1 组	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A (A₂) 级不燃材料 (制品) 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 08 月 05 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW292

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	燃烧性能等级 [A (A ₂) 级]	炉内温升/℃	≤ 50	14	合格
		质量损失率/%	≤ 50	18	合格
		持续燃烧时间/s	≤ 20	0	合格
		燃烧增长速率指数/(W/s)	≤ 120	24	合格
		火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘/m	< 试样边缘	< 试样边缘	符合
		600s 的总放热量/MJ	≤ 7.5	4.2	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW292

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称	复合酚醛防火保温板
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	

