



2012003084M



2012)建材质监认字(24号

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW146

样品名称: NZL 轻质砂粒混凝土 (QZL 混)

Sample Name

委托单位: 江苏拓天节能科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW146

第 1 页 共 2 页

样品名称	NZL 轻质砂粒混凝土 (QZL 混)	检验类别	委托检验
委托单位	江苏拓天节能科技有限公司	商 标	—
生产单位	江苏拓天节能科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 06 月 11 日	规格型号	—
样品数量	50kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块
检验依据	GB/T 20473-2006 《建筑保温砂浆》 苏 J/T43-2010 《NZL 轻质保温材料应用图集》		
检验项目	1. 表观密度      2. 强度等级      3. 导热系数		
检验结论	<p>*依据标准 GB/T 20473-2006 规定的试验方法进行检验, 送检样品的表观密度、强度等级、导热系数的检验结果达到苏 J/T43-2010 中 NZL 轻质保温材料 (轻质砂粒混凝土) 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 08 月 18 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW146

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 [NZL 轻质保温材料 (轻质砂粒混凝土)]	检验结果	单项结论
1	表观密度/( $\text{kg/m}^3$ )	1100 ~ 1300	1158	合格
2	强度等级/MPa	$\geq 10$	16	合格
3	导热系数/[ $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ]	0.183 ~ 0.240	0.232(平均温度: 25.00℃)	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 料: 水=2: 1。				

