

### 检 验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW149

样品名称:	聚合物粘结砂浆
Sample Name	क्षानिक विकास विकास
委托单位:	北京金兴国科技发展有限公司
检验类别:	委托检验
Test Type	PERSONAL REPORTS OF THE PERSONAL PROPERTY.

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): <u>201602AW149</u>		第1页共2页				
样品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京金兴国科技发展有限公司	商标	明祖等			
生产单位	北京金兴国科技发展有限公司	等 级				
生产日期	の記録を記述	样品编号				
来样日期	2016年02月02日	规格型号	干粉型			
样品数量	10kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间					
12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	*经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。*					
检验结论						
THE STATE OF THE S	签发日期: 2016年03月20日					
PERM	(					
备注:(此处室台)						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

**上**审核:

电话: 010-51164723

编制:

邮编: 100024

Zatt.

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW149

第2页共2页

100 100 100					
序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
拉伸粘接型 1 (与水泥砂 /MPa	拉伸粘接强度	原强度	≥0,60	0.88	合格
	14位的沿海路的 连的人	耐水	≥0.40	0.72	合格。
拉伸粘接强度 2 (与膨胀聚萃板) /MPa	原强度	≥0.10, /破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 彼坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
	村水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
3	可操作时间化		1.5~4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配此: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。



脸验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024