



2012003084M



# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405CW080



样品名称: 布面生态石膏板  
Sample Name

委托单位: 堡斯德建材(南昌)有限公司  
Client

检验类别: 委托检验  
Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

2012003084M

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405CW080

第 1 页 共 2 页

样品名称	布面生态石膏板	检验类别	委托检验
委托单位	堡斯德建材(南昌)有限公司	商 标	堡斯德
生产单位	湖南常德泰山王纸面石膏板厂	等 级	一级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 05 月 30 日	规格型号	1200mm × 2400mm × 9.5mm
样品数量	2.88m <sup>2</sup>	样品状态	板状
检验依据	JC/T 1074-2008 《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》		
检验项目	1. 甲醛净化效率		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的甲醛净化效率的检验结果符合标准 JC/T1074-2008 中“Ⅰ类材料”的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 08 月 29 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准

审 核

编 制

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201405CW080

第 2 页 共 2 页

样品类型		I 类材料		
样品涂刷量 (样品量)		1m <sup>2</sup>		
开灯时间		—		
试验条件		温度 (20 ± 2) °C, 相对湿度 (50 ± 10) %		
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛净化效率 (%)	≥ 75	80.0	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024

