

存档



2012003084M

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC167

201507AC167

样品名称: 耐水腻子

Sample Name

受检单位: 北京京顺友科贸有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC167

第 1 页 共 2 页

|            |  |                                   |      |
|------------|--|-----------------------------------|------|
| 产品名称       | 耐水腻子   | 检验类别                              | 抽样检验 |
| 受检单位       | 北京京顺友科贸有限公司  | 生产日期                              | ——   |
| 生产单位       | 北京京顺友科贸有限公司  | 规格型号                              | 干粉型  |
| 抽样地点       | 企业成品库房   | 商 标                               | ——   |
| 抽 样 人      | 陈嘉宇 张攀   | 等 级                               | ——   |
| 抽样日期       | 2015 年 07 月 17 日   | 抽样数量                              | 20kg |
| 样品状态       | 粉状, 无结块  | 抽样基数                              | 5t   |
| 抽样单位       | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心   |                                   |      |
| 检验依据       | JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》  |                                   |      |
| 检验项目       | 1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度  |                                   |      |
| 检验结论       | <p>*经检验, 抽检样品的初期干燥抗裂性 (3h)、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T298-2010 中耐水型 (N) 的技术指标要求。*</p> |                                   |      |
| 备注: (此处空白) |  | 签发日期: 2015 年 09 月 02 日<br>(检验测试章) |      |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AC167

第 2 页 共 2 页

| 第 2 页 共 2 页             |              |      |                   |      |      |
|-------------------------|--------------|------|-------------------|------|------|
| 序号                      | 检验项目         |      | 标准要求<br>[耐水型 (N)] | 检验结果 | 单项结论 |
| 1                       | 初期干燥抗裂性 (3h) |      | 无裂纹               | 无裂纹  | 符合   |
| 2                       | 粘结强度,<br>MPa | 标准状态 | >0.50             | 0.71 | 合格   |
|                         |              | 浸水后  | >0.30             | 0.59 | 合格   |
| (以下空白)                  |              |      |                   |      |      |
| 备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.40。 |              |      |                   |      |      |



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024