

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW215

国外形式

样品名称:	抗裂砂浆		
Sample Name			
委托单位:	北京德勤节能环保科技有限公司	F	
Client			
检验类别:	委托检验		
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW215

第1页共2页

上,几.种 2 (1	NO.): 201404AW213				
样品名称	抗裂砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京德勤节能环保科技有限公司	商标	問記載		
生产单位	北京德勤节能环保科技有限公司	等级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2014年04月18日	规格型号	干粉型		
样品数量	10kg	样品状态	粉状, 无结块		
检验依据	JG/T 158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》				
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与水泥砂浆:标准状态、浸水处理) 2. 压折比				
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 158-2013 中抗裂砂浆的技术指标要求。*				
			混砂老		
	签发	日期: 2014年	23 日 金测试章 7		
夕汁 / 11.4	LAL TOPLACE		经测试音		

备注: (此处空白)

批准:

审核: 7444

编制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW215

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (抗裂砂浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘结强度	标准状态	≥0.7	0.9	合格
	(与水泥砂浆) /MPa	浸水处理	≥ 0.5	0.7	合格
2	压折比		_ ≤3.0	2.9	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.22。



电话: 010-51164723

邮编: 100024