



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW144

样品名称: 砌筑粘结剂
Sample Name
委托单位: 北京通达利建筑材料厂


Client

检验类别: 委托检验 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW144

第1页 共2页

1 / 5 / 10 / 1	10.): 201402AW144	THE TOTAL YOUR	第10 共20	
样品名称	砌筑粘结剂	检验类别	委托检验	
委托单位	北京通达利建筑材料厂	商标	耐力平	
生产单位	北京通达利建筑材料厂	等级	認課	
生产日期	अस्ति विकास	样品编号	强强	
来样日期	2014年02月12日	规格型号	干粉型	
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块	
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》			
检验项目	1. 保水率 2.28d 抗压强度			
	*经检验,送检样品的保水率、28d 抗压强度的检验结果符合标识 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M5 的技术指标要求。			
检验结论				
相如		签发日期: 2014年04月18日		
4246	いまかれまかれまかれま	了一个工作中了一个工作(检验测试章)		

备汪: (此处空白

批准:

制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW144 第 2 页 共 2 页

	检验项目	(干混砌筑砂 浆-普通砌筑砂 浆 M5)	检验结果	单项结论
	保水率/%	>88	88	合格。
2 2	28d 抗压强度/MPa	>5.0	5.8	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。