



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW109

可为可能

样品名称:	砂光玻镁防火板		
Sample Name			
委托单位: Client	北京百云顺达装饰材料经营部		
检验类别: Test Type	委托检验		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW109

第1页共2页

样品名称	砂光玻镁防火板	检验类别	委托检验			
委托单位	北京百云顺达装饰材料经营部	商标	双岩			
生产单位	鞍山四合建筑材料有限公司	等级	A级			
生产日期	2014年06月08日	样品编号	。在在特色等			
来样日期	2014年07月02日	规格型号	2400mm×1200mm× (3-18) mm			
样品数量	1组	样品状态	板状, 外观完好			
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》					
检验项目	1. 燃烧性能等级					
检验结论	*经检验,送检样品的GB 8624-2012 中平板状建筑材:要求。*	燃烧性能等料A(A ₁)级不	级的检验结果符合标准 然材料(制品)的技术指标			
		签发日期: 2	2014年07月15日 (检验测试章)			

备注: 来样尺寸: 2400mm×1200mm×10mm。

批准: 一种 核: 3岁 编制: 本



电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW109

第2页 共2页

序号	300		标准要求	检验结果	单项结论
燃烧 性能 等級 [A (A ₁) 级]	姚姥	炉内温升/℃	≤30	52.4 533	合格
	质量损失率/%	≤50	8	合格	
	持续燃烧时间/s	0	0	合格	
		总热值/(MJ/kg)	≤2.0	0.8	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为 评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。