



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606AW112

样品名称:	水泥砖 (配块)
Sample Name	
委托单位: Client	北京市云坤建材有限公司
检验类别:	委托检验
Test Type	THE PROPERTY OF THE PARTY.

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606AW112

INP PAI	(110.): 201606AW112	PATOLITA	第1页共2页				
样品名称	水泥砖 (配块)	检验类别	委托检验				
委托单位	北京市云坤建材有限公司	商标	記記記				
生产单位	北京市云坤建材有限公司	等级	MUI5				
生产日期	的现在对自己	样品编号					
来样日期	2016年06月01日	规格型号					
样品数量	14 55 65 65 65 65	样品状态	块状, 外观完好				
检验依据	CPT 211 (1) 202 (1) CPT 201 (1						
检验项目	1. 抗压强度 2. 软化系数 3. 放射性(放射性比活度)						
检验结论	*经检验,送检样品的抗GB/T 21144-2007 中强度等级 N活度)的检验结果符合标准 GB标要求,产销与使用范围不受用	MU15 的技术指标要 3 6566-2010 中 A 类 &制。* 签发日期: 2016	求; 放射性(放射性比 装饰装修材料的技术指 年 06 月 12 日				
备注:(此处	SA COLOR DE LA COL	TA CHARACTER	脸测试章)				

批 准:

制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606AW112

第2页共2页

THE	AND THE PARTY OF T			和文外六人以			
序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论	
抗压强度/MPa (强度等级 MU15)		平均值	単块 最小值	平均值	单块 最小值.		
	≥15.0	≥12.0	15.6	15.0	各格工		
2	软化系数	≥0.80		0.90		合格	
放射性 3 (放射性比活度) (A 类)	内照身 (I _{Ra})	計指数 ≤1.0	Z 100.	256	合格		
	外服身 (Iy)	[†] 指数 ≤1.3	0.	3225	合格		

(以下空白)

备注: (此处空白)

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel); (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com

