



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW007

样品名称:	聚合物抗裂砂浆	
Sample Name		
委托单位:	北京奧通涂料有限公司	
Client		
检验类别:	委托检验	
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

REPORT

中心编号(No.):	201406A	W007
-------	-------	---------	------

第1页共2页

1.0 SM 2 (1	10.): 201400AW007	THE TAIL THE PARTY			
样品名称	聚合物抗裂砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京奧通涂料有限公司	商标			
生产单位	北京奧通涂料有限公司	等 级	路起等		
生产日期	是超级的	样品编号	机组织		
来样日期	2014年06月10日	规格型号	干粉型		
样品数量	10kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚萃	步胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间			
检验结论	*经检验,送检样品所检查面胶浆的技术指标要求。*	项目的检验结果符合标准			
		签发日期: 2014 年 07 月 28 日 (检验测试章)			
备注: (此处空白)		THE SHEET WAR IN SECTION			

批准:

制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW007

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
拉伸粘接强度 1 (与膨胀聚苯板) /MPa		原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
	耐冻融	≥0:10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	3.0	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。



电话: 010-51164723

邮编: 100024