

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW242

样品名称:	5254554554545454554554554554554554554554
Sample Nam	

245445

委托单位: 北京顺利腾达装饰工程有限公司

Client

检验类别: 李托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW242

第1页共2页

样品名称	· 中国中国	检验类别	委托检验		
委托单位	北京顺利腾达装饰工程有限公司	商标	顺达了了		
生产单位	北京順利騰达装饰工程有限公司	等级	語號		
生产日期		样品编号	認認		
来样日期	2016年03月07日	规格型号	手粉型。		
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块		
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》				
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度				
	经检验,送检样品的初期于燥抗裂性(3h)、粘结强度的检验结果符合标准JG/T 298-2010 中耐水型(N)的技术指标要求。				
检验结论					
認問	设态 。2013年2013年2013年2013年2013年2013年2013年2013年	日期: 2016年			
THE STATE			企测试章)		
备注:(此处		THE THE			

批准:

宙核.

分编

1: 红生才

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW242

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
TO THE	初期干燥抗裂性 (3h)		无裂纹。	无裂纹	記憶記
13.25	粘结强度, MPa	标准状态	>0.50	0.70	2000年
		浸水后	>0.30	0.52	46个

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.40;

(2) pH 值=10.0。