

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC113G3

样品名称:	建筑隔墙用轻质条板	7
Sample Name		
受检单位:	滦县镇诚新型建材有限公司	4
Client		704
检验类别:	抽样检验	H
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC113G3

第1页共3页

	2.0.7. 20100011011005		10 100				
产品名称	建筑隔墙用轻质条板	检验类别	抽样检验				
受检单位	滦县镇诚新型建材有限公司	生产日期	2013年03月				
生产单位	滦县镇诚新型建材有限公司	规格型号	(3000 × 600 × 100)mm				
抽样地点	企业成品库房	商标	いならればは				
抽样人	陈嘉宇 苏亮	等级	43743434				
抽样日期	2013年05月03日	抽样数量	20块000000				
样品状态	板状, 外观完好	抽样基数	10000块				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	JG/T 169-2005《建筑隔墙用轻质: GB 6566-2010《建筑材料放射性标						
检验项目	1. 空气声隔声量 2. 面密度 3. 干燥收缩值 4. 抗弯破坏荷载 5. 抗冲击性能 6. 吊挂力 7. 抗压强度 8. 含水率 9. 软化系数 10. 耐火极限 11. 放射性(放射性比活度) 12. 传热系数						
检验结论	*经检验,抽检样品的空气声坏荷载、抗冲击性能、吊挂力、扩展符合标准 JG/T 169-2005 中板厚结果符合标准 JG/T 169-2005 中 (放射性比活度)的检验结果符合料的技术指标要求,产销与使用产规定的试验方法进行检验,传热产	元压强度、软化 90mm 的技术 中等使用地区的 合标准 GB 6566 范围不受限制;	系数、耐火极限的检验结指标要求;含水率的检验 均技术指标要求;放射性 -2010 中 A 类装饰装修材 依据标准 JG/T 169-2005				

备注: (此处空白)

草拉侧壁壁

批准子和有工事核: 王英和 编制: 「

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar


检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC113G3 第 2 页 共 3 页

序号	检验项目 空气声隔声量/dB			标准要求 (板厚 90mm) ≥ 35		都的	检验结果		单项结论 合格	
號										
中心步	乘,Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630
隔声	量,dB	19.7	20.7	25,5	32.4	33.5	38,4	41.5	40.5	44.9
中心易	英率,Hz	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
隔声	量, dB	43.2	45.1	43.1	44	40.9	42.8	45.7	48.2	50.1
计权隔	声量, Rw	Rw(C: Ctr)=42					2: -6) d	B	307	TOY

试件的隔声特性曲线图



备注: 空气声隔声量试验外分包。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AC113G3

笋3页 共3页

	m 3 (110.). 201303ACI	あつ火 六つ火		
序号	检验项目	标准要求 (板厚 90mm)	检验结果	单项结论
2	面密度/ (kg/m²)	<90 →	73	合格
3	干燥收缩值/ (mm/m)	≤0.6	0.56	合格
4	抗弯破坏荷载/ 板自重倍数	>15	3.2	合格
5	抗冲击性能/次	>5	6	合格
6	吊挂力N	>1000	1000	合格
7	抗压强度/MPa	21.533.535€	3.8	合格
8	含水率/%	<10 (使用地区中等)	4.3	合格
9	软化系数	≥0.80	0.84	合格
10	耐火极限/%	13-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2	3.05	合格
加 教	放射性(放射性比活度) (实心板)	内照射指数 (I _{Rn}) ≤1.0	0.2	合格
		外照射指数 (Iγ) ≤1.3	0.4	合格
12	传热系数/ (W/m²·K)	经结合的	STATE OF	

(以下空白)

备注: 耐火极限试验外分包。