

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC317

过几个压

样品名称:_	TF 石墨黑质保温板(改性 EPS)外墙保温系统
Sample Name	
受检单位:_	无锡市天丰涂装工程有限公司
Client	
检验类别:	型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M (2012)建林质龄认学(24号

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC317

第1页 共4页

TF 石墨黑质保温板(改性 EPS)外特保温系統 无锡市天丰涂装工程有限公司 无锡市天丰涂装工程有限公司	检验类别 生产日期	型式检验 2014年01月08日		
	生产日期	2014年01月08日		
无锡市天丰涂装工程有限公司				
	规格型号			
公司库房	商标	天丰牌		
王明轩 苏亮	等级			
2014年01月27日	抽样数量	40m²		
板状+粉状+钉状+圆状+液状	抽样基数	1500m ²		
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》				
1. 吸水量 2. 抗冲击性 3. 耐冻融性能 4. 保护层水蒸气渗透阻 5. 抹面层不透水性 6. 抗风荷载性能 7. 现场粘结强度 8. 耐候性				
性、现场粘结强度、耐候性的检验结果符温系统的技术指标要求;依据标准JGJ 144 保护层水蒸气渗透阻、抗风荷载性能的检	合标准 JGJ 1 -2004 规定的 验结果见第]: 2 014 年	44-2004 中外增外份 试验方法进行检验		
	王明轩 苏莞 2014年01月27日 极状+粉状+钉状+网状+液状 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验 JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》 1. 吸水量 2. 抗冲击性 3. 耐冻融性 5. 抹面层不透水性 6. 抗风荷栽性能 *经检验,抽检样品的吸水量、抗冲击性、现场粘结强度、耐候性的检验结果符况系统的技术指标要求;依据标准JGJ 144 保护层水蒸气渗透阻、抗风荷载性能的检	王明轩 苏亮		

备注:产品批号: 20140108.

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC317

第2页 共4页

耐候性试样制备及试验步骤:

耐候性试样基层: 宽度 3.00m、高度 2.10m、面积为 6.3m² 的混凝土板。墙体上方有一个宽 0.40m、高 0.60m 的窗口,用于检验窗口部位性能。

界面处理: 刮涂 TF 界面剂一道 (界面剂: 水=1: 0.22)。

保温层: 刮涂 TF 粘结砂浆 (粉: 水=1: 0.22),粘结 TF 石墨黑质保温板 (改性EPS)。

锚固: 塑料锚栓锚固。


保护层:一半刮涂 TF 抹面砂浆 (粉:水=1:0.18)+压入热镀锌电焊网+TF 抹面砂浆;

另一半刮涂 TF 抹面砂浆+压入耐碱玻璃纤维网格布+TF 抹面砂浆。

饰面层:一半刮涂耐水腻子(粉:水=1:0.30),刮涂外墙涂料;另一半刮涂粘结砂浆, 粘结外墙面砖。

试验进行 80 次热/雨周期[热/雨周期喷水量: 1.3L/(m².min)], 5 次热/冷周期。

耐候性试样:



备注:(此处空台)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC317

第3页共4页

序号	检验	项目	标准要求 (外場外保温系统)	检验结果	单项结论
i	吸水量 (水中浸	只带有 抹面层	<1.0kg/m ²	0.49	合格
	泡 lh)	帯有全部 保护层	<1.0kg/m ²	0.26	合格
2	抗冲击性	普通型	建筑物二层以上墙面 等不易受碰撞部位: 3.1级	3J,无断裂	合格
		加强型	建筑物首层墙面以及 门窗口等易受碰撞部 位: 10J級	10J,无断裂	合格
- 7	EL 16 3	山性能	保护层无空鼓、脱落, 无渗水裂缝	保护层无空鼓、 脱落,无渗水裂 缝	合格
	The state of the s	验循环后)	保护层与保温层的拉伸 粘 结 强 度 ≥ 0.1MPa,破坏部位应位于保温层内	0.11MPa。 保温层破坏	合格
4	保护层水蒸气渗透阻 (湿流密度),g/(m²·s)			3.1 × 10 ⁻⁴	# 955 F
5	抹面层不透水性		2h 不透水	2h 不透水	合格
6	抗风荷载性能			6.7kPa,未破坏	

备注:保护层水蒸气渗透阻试验方法为干燥剂法,试样厚度 4mm,温度:23℃,湿度:50%。

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC317

第4页 共4页

序号	检验项目	标准要求 (外培外保温系统)	检验结果	单项结论
7	现场粘结强度	>0.1MPa,破坏部位 应位于保温层	0.12MPa, 保温层破坏	合格
8	耐候性	不得出现饰面层起泡 或剥落、保护层空鼓 或脱落等破坏,不得 产生渗水裂缝	饰面层无起泡及 剥落、保护层无 空鼓及脱落等破 坏, 无渗水裂缝	合格
	(试样经80次热/雨周期,5次热/冷周期后性能)	抗裂防护层与保温层 拉伸粘结强度 ≥0.1MPa,破坏界面 应位于保温层	担仲粘结强度 0.11MPa, 保温层破坏	合格
		面砖饰面系统的拉伸 粘结强度,MPa	0.41MPa	

(以下空白)

备注:(此处空台)