



2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC110

样品名称: FTC 建筑保温砂浆

Sample Name

受检单位: 北京亿程宏达建筑装饰有限公司

Client

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC110

丁心洲与(1	No.): 201302AC110	まっていま	1 贝 共 2 贞		
产品名称	FTC建筑保温砂浆	检验类别	抽样检验 1		
受检单位	北京亿程宏达建筑装饰有限公司	生产日期	43.454.55		
生产单位	北京亿程宏达建筑装饰有限公司	规格型号			
抽样地点	企业成品库房	商一标	亿程宏达 0000		
抽样人	王明轩 20 苏亮 了 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	等级	315315		
抽样日期	2015年02月02日	抽样数量	100kg		
样品状态	颗粒与干粉料的混合物,无结块	抽样基数	300000000000000000000000000000000000000		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》				
检验项目	1. 千密度 2. 抗压强度 3. 导热系数				
检验结论	*经检验,抽检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 II 型的技术指标要求。*				
	签发日期: 2015年03月17日				
	(检验测试章)				
<u> 备注: (此处堂台) とよってよってよってよってよって</u>					
122925	ALPORTORIZATIONS	425-04234	THE PROPERTY		

批准:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC110

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (II型)	检验结果	单项结论
	千密度/ (kg/m³)	301 = 400	320	公合格。
22	抗压强度/MPa	≥0.40	0.50	合格
路路	导热系数(平均温度: 25.00℃)/[W/(m·K)]	≤0.085	0,081	

以下空白

备注:配比: 科: 水=1: 0.80。