



TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW192

样品名称:

外墙柔性腻子

Sample Name

委托单位: 北京恒安博达科技发展有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012063084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(N	Io.): 201501AW192	第1	页共2页			
样品名称	外墙柔性腻子 2000年8月	检验类别	委托检验			
委托单位	北京恒安博达科技发展有限公司	商。标	語語			
生产单位	北京恒安博达科技发展有限公司	等级	超鏡鏡			
生产日期		样品编号				
来样日期	2015年01月13日	规格型号	子孙型5000			
样品数量	20kg 25 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》					
检验项目	1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥抗裂性(单道施工厚度≤1.5mm 的产品)					
检验结论	*经检验,送检样品的耐水性、粘结强度(标准状态)、初期于发裂性(单道施工厚度 < 1.5mm 的产品)的检验结果符合标准JG/T 157-2中柔性(R)的技术指标要求。* 检验结论  签发日期: 2015 年 03 月 16 日					
語館	金发日期: 2013年03月16日 (检验测试章)					
<u>备注: () () () () () () () () () () () () () </u>						

电话: 010-51164723

编

邮编: 100024

批准:

## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW192

第2页 共2页

邮编: 100024

序号	检验项目		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
	耐水性 (96h)		无异常	无异常	符合
199	粘结强度, MPa	标准状态	≥ 0.60	0.72	合格品
	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚 度≤1.5mm 的产品	1mm 无裂纹	1mm 无裂纹	符合

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。



(国家)建翰翰单座地接来此喜唐朝即尽管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723