

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW116

样品名称: 聚合物抗裂砂浆

Sample Name

委托单位: 北京华顺兴源化工建村有限公司

Client

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

1500022830

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(N	lo.): 201602AW116	第1页共2页				
样品名称	聚合物抗製砂漿	检验类别 委托检验				
委托单位	北京华顺兴源化工建材有限公司	商标				
生产单位	北京华顺兴源化工建材有限公司	等级—				
生产日期	的語名的	样品编号 ——				
来样日期	2016年02月01日	规格型号 千粉型				
样品数量	10kg	样品状态 粉状,无结块				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板: 原系	胀聚苯板:原程度、耐水) 2. 柔韧性				
	*经检验, 送检样品的拉伸粘接强度 柔韧性的检验结果符合标准 JG 149-200.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
检验结论	金数目	月: 2016 年 <b>05</b> 月 02 日 长检验测试章)				
备注:(此处	<b>建设的设置</b>					

批准:

制:

检验单位批址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW116

第2页共2页

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE					
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度	原强度	≥0.10, 破坏界面在 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	板)/MPa	耐水	≥0.10, 破坏界面在脂 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.9	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024