

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW181

样品名称:_	50大机裂砂浆
Sample Name	
委托单位:_	北京京巢源建材有限责任公司
Client	
检验类别:_	多种

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	No.): 201501AW181	第1	页共2页		
样品名称	抗裂砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京京巢源建材有限责任公司	商标	能語		
生产单位	北京京巢源建材有限责任公司	等级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年01月13日	规格型号	于粉型		
样品数量	10kg Table 18	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚萃板:原强度、耐水) 2. 柔韧性				
检验结论	*经检验, 送检样品的拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板: 原强度、耐水)、柔韧性的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。*  签发日期: 2015 年 03 月 07 日 (检验测试章)				
备注:(此处					

(国家)建耸崭影位也装米亚喜声朝即区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

制:

邮编: 100024

## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW181

第2页共2页

				一 日本日 日本日 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	MINE TO SEE THE PARTY OF THE PA
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
1 ( ) [ ] [ ]	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯 -	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	板)/MPa		≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	<b>≤</b> 3.0	2.8	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3.