

# 检

# 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW294

样品名称: 外墙防水柔性腻子

Sample Name

委托单位: 涿州市聚康建筑材料有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



30844(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW294

第1页共2页

中心编写(NO.): 201503AW294		果中的工	第1页共2页			
样品名称	外墙防水柔性腻子	检验类别	委托检验			
委托单位	涿州市聚康建筑材料有限公司	商品标				
生产单位	涿州市聚康建筑材料有限公司	等级				
生产日期		样品编号	<b>海</b> 森			
来样日期	2015年03月17日	规格型号	平級型 55			
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》					
检验项目	1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥抗裂性(单道施工厚度≤1.5mm的产品)					
检验结论	*经检验,送检样品的耐水性、* 裂性(单道施工厚度≤1.5mm的产品) 中柔性(R)的技术指标要求。*	的检验结果符合标	准 JG/T 157-200			
The state of the s	一大一人一人一人一个	期: 2015年04	TO AND THE			
		【检验测	Dimber			

批准:

级

审核:

Then

编制。

智

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW294

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
	对水性(96h)			<b>元异常</b>	品种
223	粘结强度, MPa	标准状态	≥0.60	0.75	含格。
	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚 度≤1.5mm 的产品	lmm 无裂纹	1min 无裂纹	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。