

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201708BW159

TUVITE

样品名称:	3称: 外墙高弹质感涂料中间层			
Sample Name				
委托单位:	法赛德北京国际贸易有限公司			
Client				
检验类别:	委托检验			
Test Type				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201708BW159

第1页共2页

1.0 > 10 2 (1	NO.): 201708BW139				
样品名称	外墙高弹质感涂料中间层	检验类别	委托检验		
委托单位	法赛德北京国际贸易有限公司	商标	爱尔福特		
生产单位	法賽德北京国际贸易有限公司	等 级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2017年08月16日	规格型号			
样品数量	20kg	样品状态	液态		
检验依据	JG/T 172-2014《弹性建筑涂料》 JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》 JC/T 2079-2011(2017)《建筑用弹性质感涂层材料》				
检验项目	1. 粘结强度 2. 断裂伸长率(标准状态下) 3. 不透水性				
检验结论	*依据标准 JC/T 2079-2011(2017)。 定的试验方法进行检验,送检样品的制 下)、不透水性的检验结果见第 2 页。 签发日其	站结强度、断裂伸	长率(标准状		

备注:(此处空白)

批准: 如 全軍核: 连机 编制:黄青河

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201708BW159

第2页 共2页

序号	检验	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
	粘结强度	标准状态		0.65	
1	/MPa	冻融循环 处理		0.42	
2	断裂伸长 率/%	标准状态下		139	_
3	不透水性, (0.3MPa, 30min)		ZHI	不透水	-

(以下空白)



- (2) 断裂伸长率(标准状态下)依据标准 JG/T 172-2014 规定的试验方法进行检验;
- (3) 不透水性依据标准 JC/T 864-2008 规定的试验方法进行检验。





电话: 010-51164723

邮编: 100024

说 明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询(Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com





