



REPORT TEST

中心编号(No.): 201408AW138

粉刷石膏 样品名称: Sample Name

北京鸿励世业科技发展有限公司 委托单位:

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告 检

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW138

第1页共2页

样品名称	和新聞記記記	检验类别	委托检验		
委托单位	北京鴻励世业科技发展有限公司	商。标	鸿励世业		
生产单位	北京鴻励世业科技发展有限公司承德县	等级	語語		
生产日期		样品编号			
来样日期	2014年08月08日	规格型号	生物 1		
样品数量	20kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	GB/T 28627-2012 《抹灰石膏》				
检验项目	1. 抗斯强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
	*经检验,送检样品的抗折强度,抗历果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			

批准:加加

制:



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW138

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
認	抗折强度/MPa	2.03	\$2.85A	
122	抗压强度/MPa	4.0	6.0	多格式
	拉伸粘結强度/MPa	0.4	0.4	

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1:0.40