



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302BW191

样品名称:	耐碱玻纤网格布	减玻纤网格布		
Sample Name				
委托单位:	秦皇岛邦耐维诺建材有限公司			
Client				
检验类别:	委托检验	4		
Test Type				

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质监认字(24号)

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302BW191

第1页共2页

10.). 2012012 11.121 Per	3.75	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE				
耐碱玻纤网格布	检验类别	委托检验				
秦皇岛邦耐维诺建材有限公司	商标					
秦皇岛邦耐维诺建材有限公司	样品状态	网状				
話望起和語音	生产批号					
2013年02月28日	样品编号					
5m	规格型号					
JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》						
1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂应变						
网布的技术指标要求。*	期: 2013 年 05	月 08 日				
	耐碱玻纤网格布 秦皇島邦耐维诺建材有限公司 秦皇島邦耐维诺建材有限公司 2013年02月28日 5m JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外却 1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 4. 断裂应变 *经检验,送检样品所检项目检验 网布的技术指标要求。*	耐碱玻纤网格布 检验类别				

备注:(此处空白)

批准: 如 4 2 审核: 王芝如 编制: 黄

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302BW191

第2页共2页

序号	检验项目 单位面积质量/(g/m²)		标准要求 (耐碱网布)	检验结果	单项结论
			≥130	164	合格
	耐碱断裂强力/ (N/50mm)	经向	≥ 750	991	合格
2		纬向	≥750	1095	合格
THE WAY	耐碱断裂强力	经向	≥ 50	69	合格
3	保留率/%	纬向	≥ 50	72	合格
	断裂应变/%	经向	≤5.0	4.4	合格
4		纬向	≤5.0	4.1	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)



电话: 010-51164723

# 说明

#### Notice

本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.

本报告无"批准、审核、编制"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com