

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW191

国和外面

样品名称:	粉刷石膏底层
Sample Name	
委托单位:	北京永兴丰源建筑工程有限公司
Client	
检验类别:	委托检验
Test Type	129-219-21-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (2012)建树原版子(215) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW191

	10.). 201400AW191	宋 一	贝 共 2 贝			
样品名称	粉刷石膏底层	检验类别	委托检验			
委托单位	北京永兴丰源建筑工程有限公司	商标	筑邦			
生产单位	北京市筑邦伟业科技发展有限公司	等 级				
生产日期		样品编号				
来样日期	2014年06月23日	规格型号	干粉型			
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》					
检验项目	1. 抗折强度 2. 保水率 3. 凝结时间					
	经检验,送检样品的抗折强度、保水率、凝结时间的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。					
检验结论	签发日期	月: 2014年 07				
संभित्तर	(检验测试章)					

备注:(1)工程名称:城关街道东街村、丁家洼村定向安置房场制84楼;

位:基础、主体室内墙体、顶板。

准: (



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW191

第2页 共2页

THU	I TARRESTA			为 4 以 六 4 以	
序号	检验项目		标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
1	抗折强度/MPa		≥2.0	2.8	合格
2	保水率/%		>75	90	合格
3 凝结	凝结时间/h	初凝时间		333	合格
		终凝时间	€8		合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。



电话: 010-51164723