





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW215

国的对话时世

样品名称: 蒸压加气混凝土砌块(砂)

Sample Name

委托单位: 易县均益矿产建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业 术监督研究中心

003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW215

第1页共3页

样品名称	蒸压加气混凝土砌块 (砂)	检验类别	委托检验					
委托单位	易县均益矿产建材有限公司	商标						
生产单位	易县均益矿产建材有限公司	等级	A5.0 B07					
生产日期	2013 年 01 月	样品编号						
来样日期	2013年03月19日	规格型号	(600 × 240 × 350 - 50)					
样品数量	50块	样品状态	块状,外观完好					
检验依据	GB/T 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》							
检验项目	1. 外观 2. 尺寸偏差 3. 干密度 4. 立方体抗压强度 5. 干燥 收缩值 6. 导热系数 7. 抗冻性 8. 放射性(放射性比活度)							
检验结论	* 經檢驗, 送檢样品的外 GB/T 11968-2006 中含格品 (B) 导热系数、抗冻性的检验结果和 品的技术指标要求; 立方 GB/T11968-2006 中 A5.0 級的村 的检验结果符合标准 GB6566-2 求,产销与使用范围不受限制。	的技术指标要求 等合标准 GB/II 体 抗 压 强 度 技术指标要求 2010 中 A 类装 * * * * * * * * * * * * *	於, 干密度、干燥收缩值、 1968-2006 中 B07 級-合格 的 检 验 结 果 符 合 标 准 放射性(放射性比活度)					

备注: (此处空白)



检验单位地址,北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

. TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW215

第2页共3页

序号	語	检验项目		标准要求 (含格品)	检验结果	单项结论	
	理		最小尺寸不得大于/mm	30	92759	**************************************	
	1000	換核掉角	最大尺寸不得大于/mm	70	无缺核掉角		
			大于以上尺寸的缺棱掉 角个数,不多余/个	2	是記述		
		裂紋 长度	贯穿一棱二面的裂纹长 度不得大于裂纹所在面 的裂纹方向尺寸总和的	1/3		令格	
	外观		任一面上的裂纹长度不 得大于裂纹方向尺寸的	1/2	无裂纹		
		鹄	大于以上尺寸的裂紋条 数,不多于/条	ž	in the second		
		爆裂、粘模和损坏深度 不得大于/mm		30	无爆裂、粘 模和损坏	合格	
		李面考的 一个		不允许	无平面弯曲	合格	
		表面疏松、层泉		不允许	无表面疏 松、层裂	合格	
			表面油污	不允许	无表面油污	合格	
2	尺寸	是其的数据和理		型#2	-2 -+2	合格	
	偏差 /mm	日日 1 元 1 日日		±2	-1-+1	合格	
	400	127年上日高度(137年)		+2	2-12+10	合格	

备注:(此处空白)



检验单位地址,北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW215

第3页共3页

EN IT	TO BE STOLD BY THE SECOND SECO	カラ火 共う火				
序号	检验项目	标准要求 (B07級-合格品)		检验结果		单项结论
3	千密度/ (kg/m³)	<725 ₹725		710		合格
1847E	立方体抗压强度/MPa	平均值	単组 最小值	平均值	单组 最小值	合格
	(A5.0 级)	≥ 5.0	≥4.0	5,2	4.8	
5	千燥收缩值(快速法) /(mm/m)	€0.80		0.75		合格
6		≤0.18		0.172 (予均温度: 25.00℃)		合格
	抗冻性 (15次冻融循环)	质量 损失率/%	冻后强度 /MPa	质量 损失率/%	冻后强度 /MPa	合格
		≤ 5.0	≥4.0	4.0	4.2	
8.	放射性 (放射性比活度) (A 类)	内服射指数 (I _{Ra}) < 1.0		0.1		合格
		外照射指数 (I _r)≤1.3		37 7.3		合格

(以下空白)

备注: (此处空台)



说明

Notice

I、本报告无中心"检验测试章"和骄继章无效。 This test report is invalid without the seal.

本报告无"批准、市核、编制"签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.

本报告徐改、部分复印无效。
This test report is invalid if crased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

本报告采用妨伪纸张,复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话(Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com