



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW138



样品名称: BM 轻集料混凝土连锁砌块

Sample Name

委托单位: 北京金海生新型墙体材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW138

第1页共2页

	签发日期: 2015 年 09 月 17 日 (检验测试章)					
检验结论						
	经检验,送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-201中密度等级 900 级的技术指标要求;抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU5.0 的技术指标要求。					
检验项目	1. 密度等级 一 2. 抗压强度					
检验依据	GB/T15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》					
样品数量		样品状态	块状,外观完好			
来样日期	2015年09月11日	规格型号	395mm×195mm×240mm			
生产日期		样品编号	語認語			
生产单位	北京金海生新型墙体材料有限公司	等级	MU5.0			
委托单位	北京全海生新型墙体材料有限公司	商标	经经验			
样品名称	BM 轻集料混凝土连锁砌块	检验类别	委托检验 1000			

批准: (

审

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW138

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
認	密度等级/(kg/m³) (密度等级 900 级)	≥810, ≤900	890	
	抗压强度/MPa (强度等级 MU5.0)	平均值量小值	平均值量小值	
		≥5.0 ≥4.0	5.2	

(以下空白)

备注:(此处空台)