



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW220

样品名称:	了。 聚合物抗裂砂浆 了。
Sample Name	
结婚短	
委托单位:	扎鲁特旗宏波保温建材厂
Client	
结婚结婚	
检验类别:	ておりても委託检验していますと
Test Type	622-642-622-622-622-622-6

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



150002283084国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(	No.	): 201603AW220
	1 100	I POTOOTITII WWO

第1页共2页

检验结论	签发日期: 2016年 04月 03日				
	*经检验,送检样品所检项目 面胶浆的技术指标要求。*	的检验结果符合标准	JG 149-2003 中i		
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
样品数量	10kg	样品状态	粉状, 无结块		
来样日期	2016年03月04日	规格型号	子粉型。		
生产日期	報題報題	样品编号			
生产单位	扎鲁特旗宏波保温建材厂	等级			
委托单位	扎鲁特旗宏波保温建材厂	商。标	路路		
样品名称	聚合物抗裂砂浆	检验类别	委托检验		

批准:

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW220

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
		原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	拉伸粘接强度 1 (与膨胀聚苯板) /MPa		≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	各格
		耐冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格。
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.8	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2000	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

**(1)** 

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723