





# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW238

样品名称:	聚合物防水砂浆		
Sample Name			
委托单位: Client	北京立异创新科贸有限公司		
检验举别.	季托 检验		

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究事心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 2012)建材质料以等(249) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW238

第1页共2页

样品名称	聚合物防水砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京立异创新科贸有限公司	商标	立创		
生产单位	北京立异创新科贸有限公司	等级	2000		
生产日期		样品编号			
来样日期	2013年03月23日	规格型号	干粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JC/T 984 -2005《聚合物水泥防水砂浆》				
检验项目	1. 抗渗压力 (28d) 2. 抗压强度 (28d) 3. 抗拆强度 (28d) 4. 粘结强度 (28d)				
检验结论	*经检验,送检样品的抗渗压 (28d)、粘结强度(28d)的检验 技术指标要求。*	结果符合标准 JC	1 984 - 2005 中 1 类的		

备注: (此处空白)

准:( 批



地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW238

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (「类)	检验结果	单项结论
	抗渗压力 (28d)/MPa	≥1.5	1.5	合格
2	抗压强度 (28d)/MPa	≥24.0	25.9	合格
3	抗折强度 (28d)/MPa	≥ 8.0	8.6	合格
547	粘结强度 (28d)/MPa	<b>/</b> ≥1.2	1.4	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.25。



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

### 说 明

#### Notice

1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.

2、本报告无"批准、审核、编制"签字无效。 This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结 果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com

