



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW211

样品名称:
外墙柔性腻子

Sample Name
北京创美龙达科技有限公司

Client
参托检验

Test Type
查托检验

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



MA (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW211

第1页共2页

1 0 > 10 7 (1	10.). 201004AW211	第10 共20				
样品名称	外墙柔性腻子	检验类别	委托检验			
委托单位	北京创美龙达科技有限公司	商标				
生产单位	北京创美龙达科技有限公司	等级	記記			
生产日期	经路路路路	样品编号	356			
来样日期	2016年04月19日	规格型号	于粉型			
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块			
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》					
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 (单道施工厚度≤1.5mm 的产品) 2. 耐水也3. 粘结强度 (标准状态)					
	*经检验,送检样品的初期干燥抗裂性(单道施工厚度≤1.5mm 品)、耐水性、粘结强度(标准状态)的检验结果符合标准 JG/T 157 中柔性(R)的技术指标要求。*					
检验结论	是是是是是是		超超			
明報						
特。	签发日期: 2016年05月08日					
	日本のセスのセストウヤストウィアウェ(检验测试章)(					

备注: (此处空白)

批准:

审核: 74分

编制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW211

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
超	初期干燥抗 裂性 (6h)	单道施工厚度 ≤1.5mm 的产品	1mm 无裂纹	1mm 无裂纹	符合
2	耐水性 (96h)		无异常	无异常	符合
133	粘结强度 /MPa	标准状态	≥0.60	0.72	含格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.40。