



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201807GW004

样品名称:	轻质石膏			
Sample Name				
委托单位:	房利美建材 (天津) 有限公司			
检验类别:	委托检验			
Test Type				

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



扫一扫验真伪







建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 20	1807GW004
---------------	-----------

第1页共2页

		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 - 2	
样品名称	轻质石膏	检验类别	委托检验	
委托单位	房利美建材(天津)有限公司	商标	瓦涂士	
生产单位	房利美建材(天津)有限公司	等 级		
生产日期		样品编号	-	
来样日期	2018年07月29日/	规格型号	=	
样品数量	10kg	样品状态	粉状	
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》			
检验项目	1. 凝结时间 2. 保水率 3 5. 拉伸粘结强度 6. 体积密度	3. 抗折强度	4. 抗压强度	
检验结论	*经检验,送检样品的凝结时间、保力伸粘结强度、体积密度的检验结果符合标识抹灰石膏的技术指标要求。*	住 GB/T 28627-2 迂日期:2018		
备注:(此处	(方台)	於於於鄉中用章		

批



电话: 010-51164723/4716





建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201807GW004

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (轻质底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
1	凝结时间	初凝	≥1	4.5	合格
1	/h	终凝	≤8	7.3	合格
2	保水率/%		≥60	74	合格
3	抗折强度/MPa		\/\ ≥ .0	2.20	合格
4	抗压强度/MPa		≥2.5	4.60	合格
5	拉伸粘结强度/MPa		≥0.3	0.48	合格
6	体积密度/(kg/m³)		≤1000	950	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.50。

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验检测专用章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。

The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网格底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

8、本报告首尾页的二维码为报告真伪查询二维码。

The two-dimension code on the first page and the last page of this report is the anti-counterfeiting two-dimension code.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R.C

邮编 (Post code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723、51164716、51164718

传真 (Fax): (010) 51164724、51164716

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): www.dmtc.org.cn

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



扫一扫验真伪

