



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW210

样品名称: 干粉界面剂
Sample Name

委托单位: 北京创美龙达科技有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	No.): 201604AW210	1987年199	第1页共2页				
样品名称	干粉界面剂	检验类别	委托检验				
委托单位	北京创美龙达科技有限公司	商标					
生产单位	北京创美龙达科技有限公司	等。级	and a				
生产日期	語語語語	样品编号	222				
来样日期	2016年04月19日	规格型号	于粉型				
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块				
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》						
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (未处理, 14d、漫水处理)						
	经检验,送检样品的拉伸粘结强度(未处理,14d、浸水处理)的检验结果符合标准JC/T907-2002中I型的技术指标要求。						
检验结论							
認認	签发日期: 2016年05月08日						

备注: (此处空白)

准: し 批

制: 乙二生长

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW210

第2页共2页

序号	检验项目			标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
認	拉伸粘结强度	未处理	14d	≥0.6	0.8	合格
韶	MPa	浸水处理		≥0,5	0.5	品格品

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。