



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW180

样品名称: 蒸压加气混凝土砌块

Sample Name

委托单位: 天津市鑫盛达建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW180 第1页共2页 样品名称 蒸压加气混凝土砌块 检验类别 委托检验 委托单位 天津市鑫盛达建材有限公司 商 标 生产单位 天津市鑫盛达建材有限公司 等 级 B06 级 A3.5 级 生产日期 样品编号 来样日期 2016年01月18日 规格型号 600 mm×240 mm×200mm 样品数量 1组 样品状态 块状, 外观完好 检验依据 GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 检验项目 1. 千密度 2. 立方体抗压强度 3. 导热系数 4. 抗冻性 *经检验,送检样品的干密度、导热系数、抗冻性的检验结果符合标 准 GB 11968-2006 中 B06 级-合格品的技术指标要求; 立方体抗压强度的 检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 A3.5 级的技术指标要求。* 检验结论 签发日期: 2016年02月21日 (检验测试章) 备注:(此处空白)

批 准:

核:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW180

THE POPULATION IN			工人工工人工工人工 为 4 火 大 4 火 1 人口				
序号	检验项目		标准要求 (B06级-合格品)		检验结果		单项结论
1	千密度/ (kg/m³)		≤625		600		合格
2	立方体抗压强度/MPa (A3.5 级)		平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格
	STAR!	Part of the	≥3.5	≥2.8	3.6	3.5	Ser.
3	导热系数 (干态)/[W/(m·k)]		€0.16		0.15 (平均温度: 25.00°C)		合格
4	抗冻性 (15 次冻 融循环)	质量损失率/%	≤5.0		4234		合格
		冻后强度/MPa	≥2.8		3:0		合格
E 25/4/2 (8)	- NO. 61 105 THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH.	BILL THE WAY TO SEE THE PARTY OF THE PARTY O	The state of the s	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	The second second second	- III - 412 III 10	

(以下空白)

备注: (此处室白)