



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW127



样品名称: 透水透气混凝土

Sample Name

委托单位: 上海沪石景观工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW127

第 1 页 共 2 页

样品名称	透水透气混凝土	检验类别	委托检验
委托单位	上海沪石景观工程有限公司	商 标	—
生产单位	上海沪石景观工程有限公司	等 级	R _p 3.0
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 03 日	规格型号	—
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 28635-2012 《混凝土路面砖》 GB/T 25993-2010 《透水路面砖和透水路面板》		
检验项目	1. 透水系数 2. 抗冻性 3. 抗折强度 4. 耐磨性		
检验结论	<p>*依据标准 GB 28635-2012 规定的试验方法进行检验, 送检样品的透水系数的检验结果符合标准 GB/T 25993-2010 中透水等级 B 级的技术指标要求; 抗冻性、耐磨性的检验结果符合标准 GB/T 25993-2010 的技术指标要求; 抗折强度的检验结果符合标准 GB/T 25993-2010 中抗折强度等级 R_p3.0 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 05 月 11 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW127

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	透水系数/ (cm/s) (透水等级 B 级)	$\geq 1.0 \times 10^{-2}$		1.7×10^{-2}		合格
2	抗冻性 (D25)	单块质量 损失率	抗压强度 损失率 /%	单块质量 损失率	抗压强度 损失率 /%	合格
		$\leq 5\%$ 冻后顶面 缺损深度 $\leq 5\text{mm}$	≤ 20	3.5% 冻后顶面 缺损深度 0mm	13	
3	抗折强度/MPa (抗折强度等级 R _f 3.0)	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	合格
		≥ 3.0	≥ 2.4	3.1	3.0	
4	耐磨性 (磨坑长度) /mm	≤ 35		32		合格
(以下空白)						
备注: (此处空白)						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry