



150002233084

# 检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC109

样品名称:

聚氨酯外墙保温板

Sample Name

受检单位:

江苏绿源新材料有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





150002233084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC109

第1页共3页

中心狮亏	(No.): 201512AC109	THEXTON	第1页共3页		
产品名称	聚義酯外墙保温板	检验类别	抽样检验 00000		
受检单位	江苏绿源新材料有限公司	生产日期			
生产单位	江苏绿源新材料有限公司	规格型号	1200 mm×600 mm×40mm		
抽样地点	企业成品库房 0	22 商2标	品的智慧		
抽样人	王明轩一张嘉宇	等。级			
抽样日期	2015年12月02日	抽样数量	20块		
样品状态	板状,外观兔好	抽样基数	20m³		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量	监督检验测试中	STATE STATES		
检验依据	Q/320611SAQ01-2013《聚氨酯硬泡外墙保温建筑节能板》				
检验项目	1. 外观质量 2. 允许尺寸偏差 6. 尺寸稳定性 7. 吸水率 砂浆, 常温) 10. 垂直于板面力	8. 弯曲变形 9			
检验结论	*经检验,抽检样品的外观》数、压缩性能、尺寸稳定性、吸砂浆,常温)、垂直于板面。Q/320611SAQ01-2013中PU板面	水率、弯曲变形、方向的抗拉强度	拉伸粘结强度 (与水泥 的检验结果符合标准		
認能			<b>经验验</b>		
お記録	签发日期: 2015年12月11日				
457	であるようなようなといっていることは、一般感滅武章をいってい				

备注: (此处空白)

批准: 多州和 核: 光和

编制:从本本



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC109

第2页共3页

序号		检验项目	标准要求 (PU 板)	检验结果	单项结论		
超			不允许有裂纹	无裂纹	符合		
	允许尺寸偏差 /mm	厚度 (<50mm 时)	0~+1.5	10.1+00	合格		
277		长度(≥1.2m 时)	2004年	0~+1.0	合格		
		宽度 (≥600mm 时)	±2.0	-1.0~+1.0	合格		
		对角线差 (≥1.2m 时)	\$£3.0°55	250,000	合格		
		核边平直	±2,0		合格		
		极面平整度	1.0.1≥	520.65	合格		
3	表观密度/(kg/m³)		FF\$35.55	54.0	合格		
	导热系数/[W/(m·K)]		≤0.024	0.023(平均温 度 25.00°C)	合格		
5	压缩性能 (形变 10%) /kPa		≥150	31905	合格		
記	尺寸稳定性/% (70°C, 48h)	长度变化	215 23	0.60	含格		
6		宽度变化	15 £15 £	20:60	合格		
25		厚度变化	路路路	0.50	合格		
3	是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一		は解説	£23 E	合格		
备注:《此处室》下255525525525525525525525525525525525525							

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

#### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC109

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求 (PU 核)	检验结果	单项结论
8	弯曲变形/mm	FF ≥ 6.5 C FF	8.0	合格
9	拉伸粘结强度(与水泥砂浆, 常温)/MPa	≥0.10 并且破坏部位 不得位于粘结界面	0.14, 聚氨酯 板破坏	合格
10	垂直于板面方向的抗拉强度 /MPa	≥0.10 并且破坏部位 不得位于粘结界面	0.14, 聚氨酯 板破坏	含格

(以下空白)

备注: (1) 外观质量依据标准 GB/T 10801.1-2002 规定的试验方法进行检验;

- (2) 允许尺寸偏差依据标准 GB/T 6342-1996 规定的试验方法进行检验;
- (3) 表观密度依据标准 GB/T 6343-2009 规定的试验方法进行检验:
- (4) 导热系数依据标准 GB/T10294-2008 规定的试验方法进行检验:
- (5) 压缩性能依据标准 GB/T 8813-2008 规定的试验方法进行检验:
- (6) 尺寸稳定性依据标准 GB/T8811-2008 规定的试验方法进行检验:
- (7) 吸水率依据标准 GB/T8810-2005 规定的试验方法进行检验:
- (8) 弯曲变形依据标准 GB/T8812.1-2007 规定的试验方法进行检验:
- (9) 拉伸粘结强度(与水泥砂浆,常温)、垂直于板面方向的抗拉强度依据标准 JG149-2003 规定的试验方法进行检验。

