



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC266

样品名称: 粉刷石膏
Sample Name

受检单位: 北京朗邦科技发展有限公司
Client

检验类别: 型式检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC266		第1	第1页共2页		
产品名称	粉刷石膏。1300年150年1	检验类别	型式检验		
受检单位	北京朗邦科技发展有限公司	生产日期	THE STATE		
生产单位	北京朗邦科技发展有限公司	规格型号	干粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标	STORES		
抽样人	陈嘉宇 谷冰莹	等级	TO THE		
抽样日期	2016年03月10日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t St		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度 4. 凝结时间 5. 保水率				
检验结论	*经检验,插检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*				
	签发日期: 2016年04月15日				
	了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个				
备注:(此处公		の一人の影響	選売		

世准: gu 2 事 核: 光红

编制:



金验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC266

THE RESERVE TO SERVE			第 2 贝 共 2 贝	
检验项目		标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
抗折强度/MPa		≥2.0	2,72	合格
抗压强度/MPa		≥4.0	6.00	合格
拉伸粘结强度/MPa		≥0.4	0.42	合格
4 凝结时间/h	初凝时间		3.0	合格
	终凝时间	≤8	7.0	合格
5 保水率/%		≥75	86.8	合格
	抗折强 抗压强 拉伸粘结 凝结时间/h	抗析强度/MPa 抗压强度/MPa 拉伸粘结强度/MPa 初凝时间 凝结时间/h	Tuny 以日	放動項目

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。