





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW029

样品名称:	抹面砂浆	五
Sample Name		
委托单位: Client	唐山润通保温材料有限公司	なな。
检验类别: Test Type	委托检验	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW029

第1页共2页

The same		1 C 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
样品名称	抹面砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	唐山润通保温材料有限公司	商标	润通			
生产单位	唐山润通保温材料有限公司	等级				
生产日期		样品编号				
来样日期	2013年04月22日	规格型号				
样品数量	5kg	样品状态	无结块粉状			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间					
	经检验,送检样品所检项目检 基抹面胶浆的技术指标要求。	全验结果符合标准 JG	149-2003 中水。			
检验结论						
	签发	日期: 2013 年 06	(月 08 日 试章)			
友生 (1)	PART OF THE PART OF THE	表 · 图 · ·				

备注: (此处空白)

批准:

审核: 王建议

编制:

献

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW029

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (水泥基抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强 度(与膨胀 聚苯板)	原强度	≥0.10,破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12、破坏界 面在膨胀聚 苯板上	合格
		耐水	≥0.10、破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11,破坏界 面在膨胀聚 苯板上	合格
/MPa	耐冻融	≥0.10,破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11,破坏界 面在膨胀聚 苯板上	合格	
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	€3.0	2.8	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1:0.22;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

电话: 010-51164723

邮编: 100024

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼