





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW102

		14
样品名称:	硬质聚氨酯金属面复合	板

Sample Name

委托单位: 中北华宇建筑工程公司北京第五工程处

Client

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW102

第1页共3页

1 - 2 1	210.7. 2015057111102		JIN AJN					
样品名称	硬质聚氨酯金属面复合板	检验类别	委托检验					
委托单位	中北华宇建筑工程公司北京第五工程处	商标	中捷					
生产单位	廊坊中捷新型建筑板材有限公司	等 级	B _I 级					
生产日期		样品编号						
来样日期	2013年05月02日	规格型号	厚 50mm					
样品数量	1组 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	样品状态	块状,外观完好					
检验依据	GB/T 23932-2009《建筑用金属面绝热夹芯板》 GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》							
检验项目	1. 芯密度 2. 导热系数 3. 燃烧性能 (B ₁ 级)							
检验结论	*经检验,送检样品的芯密度、GB/T 23932-2009 中硬质聚氨酯泡沫塑料级)的检验结果符合标准 GB8624-1997 中*	中的技术指标。	要求;燃烧性能(B ₁ 级的技术指标要求。					

备注:(1)委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验;

(2) 工程名称:北京普洛斯 B-2 库改造工程。

批准,例如全軍

核: 于连双

编制:

南

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW102

第2页共3页

1	- Ha - 3 / -	-	0130371W 102	先4次 六5次			
序号	盟	检验项目		标准要求		检验结果	单项 结论
	說	芯芯	密度,kg/m³	382	≥30	40	合格
2	認	ALL THE PROPERTY OF THE PARTY O	系数 (初期导热系 8d), W/(m·K)	川类	≤0.024	0.023(平均温度: 23.00℃)	合格
	芯材	· 材 燃烧能 (B ₁ 级)	可燃性	点火开始后 20s 内,火焰尖端均 未达到刻度线, 且不允许有滴落 物引燃滤纸的现 象		点火开始后 20s 内,火焰尖端均未 达到刻度线,且无 滴落物引燃滤纸的 现象	合格
3	語		燃烧剩余长度 最小值, mm		>0	396	合格
			燃烧剩余长度 平均值,mm	認	≥ 150	424	合格
	帮		平均烟气 温度峰值, ℃	越	≤200	96	合格
	器		烟密度等级 (SDR)	號	≤75	60	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW102

第3页共3页

样品名称

硬质聚氨酯金属面复合板

(样品照片)



备注: (此处空白)

说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"批准、审核、编制"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张, 复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>sj13146197542@126.com</u>